



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039. **041.482954 - 041.482814**
Fax 0039. **041.5744448 - 041.5744455**
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

LAVEDIL S

Super omyvatelná barva pro venkovní i vnitřní použití s vysokou krycí schopností.

SLOŽENÍ

Venkovní barva složená z akrylových kopolymerů vysoké kvality, vybraných inertních materiálů, oxidu titaničitého, speciálních přísad jako dispergátorů a provzdušňovadel pro zlepšení aplikace. Použitá barviva zaručí barevnou stálost v čase.

VLASTNOSTI

Specifická hmotnost

1,468 kg / l

Spotřeba

150 – 200 gr / m² na 1 vrstvu (0,10 – 0,13 l / m²)

Vydatnost

4 – 6 m²/l konečná spotřeba při 2 nátěrech (dle povrchu)

Produkt s vysokou vodoodpudivostí a odolností vůči alkalickým vlivům. Vhodný pro aplikaci na jakoukoli omítku nebo již natírané povrchy penetrované vždy 1 nátěrem ISOEDIL-A.

Technické údaje:

Odolný vůči mytí: 5000 cyklů dle DIN 53778 (Superomyvatelný).

Zachová barvu na 600 hodin UV-kondenzace v souladu s ISO 7724.

Odolný vůči křídování na 600 hodin UV-kondenzace v souladu s ASTM-D 659.

Difúze vodních par (DIN 53122): 55 gr / m² za 24 hod.

Faktor odolnosti vůči difúzi vodních par (DIN 52615): $\mu = 2550$

Ekvivalentní vrstva vzduchu (DIN 18550): $S_d = \mu \cdot s = 0.5 \text{ m}$ (výpočet při $s=0.2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$)

Koeficient absorpce vody (DIN 52617): $w = 0.08 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{1/2})$

Dle teorie Kuenzle (DIN 18550): $S_d \cdot w = 0.04 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{h}^{1/2})$

POUŽITÍ

LAVEDIL S se používá jako ochranný a dekorativní nátěr, bílý nebo barevný, na civilní omítky jako finální úprava a na již dříve natírané fasády. Určen jak pro venkovní tak vnitřní použití.

Příprava podkladu

Povrch, který bude natírán musí být suchý, zbavený prachu a nečistot, očištěna od případných stop oleje, tuku a dalších usazenin.

V případě nových omítek vyčkejte s aplikací produktu alespoň 28 dní od jejich dokončení.

V případě drolicích se omítek nebo výrazně savých povrchů doporučujeme aplikovat akrylátovou penetraci typu ISOEDIL-A ředěného vodou v poměru 1:5 anebo hloubkovou penetrací ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE ředěného 1:5.

Stejný postup je doporučován, vykazuje-li povrch silné rozdíly v savosti.

Aplikace

Ředění hmotnosti vodou: první nátěr 40%, druhý nátěr 20%.

Doba mezi nátěry: min. 4 hodiny

Aplikace může být provedena štětcem anebo válečkem z vlny.

Upozornění

Aplikujte pouze na zralé a suché povrchy.

Vyhnete se aplikaci v nejstudenějších ročních obdobích.

Aplikujte při teplotách mezi +5 °C a +35 °C.

Balení

14 l, 5 l

Skladování

V dobře uzavřených obalech. Chraňte před mrazem. Doba skladování: 1 rok.

Kvalita

LAVEDIL S prochází plynulou a přesnou kontrolou v laboratořích Colorificio Veneziano.

Suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

*Mezní hodnota EU (DIR 2004/42/CE) pro tento produkt (kat. A/a): 75 g/l
(2007)/30 g/l (2010).*

Tento produkt obsahuje max. 29g/l COV.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití. Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.

Vydání 4/2008