



Colorificio

**VENEZIANO** srl

Via dell'Artigianato, 10-12  
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy  
Tel. 0039.041.482954 - 041.482814  
Fax 0039.041.5744448 - 041.5744455  
www.colorificioveneziano.it  
P. IVA/C.F. 03033150271  
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

## RAS-VEN CAPOTTO BIANCO

### Tepelná izolace

Cementové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, křemičitého písku a cementu 325 PORTLAND.

Lepidlo extrémní všestrannosti pro obnovu a opravy a může být použit také jako přísada do běžných jemných malt. Má obrovskou sílu a tvrdost a maximální tloušťka každé jednotlivé vrstvy je 3 mm.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Fyzický stav	jemný prášek
Specifická hmotnost	cca 1,5 kg / l
Čas zasychání	na dotek 2 hodiny do hloubky 12 hodin
Zrnitost	do 5 mm
Odolnost proti zásadám	dobrá
Balení	25 kg balení s vnitřní nylonovou ochranou
Skladování	na suchém místě po dobu 12 měsíců

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Specifická hmotnost prášku	cca 1,3 kg / l
Zrnitost	do 0,6 mm
Vydatnost	pro vyhlazení: cca 1 kg/m <sup>2</sup> (v průměru 3-4 kg/m <sup>2</sup> ) pro lepení po celé ploše: 4-6 kg/m <sup>2</sup> pro lepení bodů: 3-4 kg/m <sup>2</sup>
Tloušťka vrstvy	3 mm
Doba zpracovatelnosti	cca 2 hodiny při +20°C
Příměsová voda	cca 30%
Hustota lepidla	cca 1500 kg/m <sup>3</sup>
Pevnost v ohybu	cca 40 kg/cm <sup>2</sup>
Pevnost v tlaku	cca 110 kg/cm <sup>2</sup>
Modul pružnosti	cca 70.000 kg/cm <sup>2</sup>

## **POUŽITÍ**

V cyklu tepelná izolace je ideálním lepidlem při aplikaci polystyrénových desek přímo na zdi bez omítky. Vhodný pro izolace z korku.

Při vyhlazování může být použit na jakýkoli podklad.

Přidáním do běžných jemných malt dostanete přípravek s vysokou pevností ukotvení a větší vodoodpudivostí.

## **APLIKAČNÍ CYKLUS**

Podklad na který je aplikován musí být čistý, bez prachu, výkvětů, olejových skvrn atd.

RAS VEN CAPPOTTO BIANCO se míchá s vodou a musí být použit do max. 2-3 hodin. Pro vrstvy tlustší jak 3 mm musí být aplikován ve více vrstvách v rozestupu alespoň jednoho dne a je nutno dbát na zdrsnění vrstvy povrchu. Chcete-li získat dobrou ochranu proti trhlinám, je nutné jej aplikovat společně se sítí ze skelných vláken – nejdříve naneste 1. vrstvu RAS VEN CAPPOTTO BIANCO a ihned poté do ní ponořte síť ze skelných vláken a povrch vyhlad'ete; následující den aplikujte další vrstvu RAS VEN CAPPOTTO BIANCO a vyhlad'ete.

## **BALENÍ**

Speciální 25 kg pytle s ochrannou proti vlhkosti.

## **SKLADOVÁNÍ**

Ve vhodných prostorách na dřevěných paletách po dobu cca 1 roku.

## **KVALITA**

RAS VEN CAPPOTTO BIANCO je podroben přesné a konstantní kontrole. Suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití. Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.

Vydání 7/2008