



Colorificio

**VENEZIANO** srl

Via dell'Artigianato, 10-12  
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy  
Tel. 0039.041.482954 - 041.482814  
Fax 0039.041.5744448 - 041.5744455  
www.colorificioveneziano.it  
P. IVA/C.F. 03033150271  
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

## TRAVERTINO

Travertino je složen z mramorového prášku vybrané zrnitosti, vápna a přísad které usnadňují zpracovatelnost. Jedná se o vysoce prodyšný materiál, vysoce odolný vůči plísním a alkalickým reakcím. Může být nanesen na jakýkoli povrch (interiérový i exteriérový) po odpovídající přípravě podkladu.

### Technické údaje

#### **Specifická hmotnost**

1,95 kg / l

#### **Zrnitost**

0,5 – 0,8 mm

#### **Spotřeba**

cca 2,8 – 3 kg / m<sup>2</sup>

#### **Prodyšnost vodních par**

745 g/m<sup>2</sup> za 24 h

#### **Faktor odolnosti vůči prodyšnosti**

$\mu = 12$

#### **Difúzní odpor**

$S_d = \mu \cdot e = 0,03 \text{ m} \text{ ( } s = 0,2 \cdot 10^{-3} \text{ m)}$

#### **Koeficient násakovosti**

$w 0,25 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot h_{0,5})$

#### **Koef. násakovsti dle teorie Kuenzle**

$S_d \cdot w = 0,0075 \text{ kg} / (\text{m} \cdot h_{0,5})$

Mezní hodnota EU (DIR 2004/42/CE) pro tento produkt (kat. A/c): 75 g/l (2007)/40 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 39g/l COV.

### Příprava podkladu a aplikační postup

Z podkladů jako omítka, sádkartón a vymalované stěny odstraníme jakékoli mastnoty a nečistoty. Omítky a stěny s více nátěry zpevníme penetračním nátěrem Isoedil A. Sádkartónové podklady jedním penetračním nátěrem Fondo ruvido.

Po zaschnutí nanaseme první vrstvu Travertino nerez hladítkem a v normálních podmínkách můžeme aplikovat 2.vrstvu po 16 hodinách. Při zasychání 2. vrstvy povrch uhladíme a zároveň vytváříme "šrámy" abychom napodobili vzhled přírodního kamene.

V horkých dnech doporučujeme namočit stěny vodou před aplikací 1. vrstvy.

Pro ochranu dekorace a získání vodoodpudivosti aplikujte po 10ti dnech Cera antica Venezia.

### Upozornění

- Travertino musí být použit v originálním složení bez přísad cizího původu.
- Neaplikujte výrobek při prudkém slunečním záření nebo silném větru.
- Neaplikujte výrobek při teplotách nižších než 5°C
- Skladujte v suchých prostorech na dřevěných podkladech při teplotě mezi 5 až 30°C
- V originálních uzavřených obalech může být skladován po dobu 1 roku

### Toxikologické údaje

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky ani těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromata či chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Je nehořlavý a není zapotřebí žádných speciálních opatření při skladování, manipulaci a transportu. Při dodržení základních hygienických a bezpečnostních předpisů a adekvátním postupu zpracování nemá negativní vliv na zdraví.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití. Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.

Vydání 7/2008