



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039.041.482954 - 041.482814
Fax 0039.041.5744448 - 041.5744455
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

TECHNICKÝ LIST VELATURA 900 SETA

POPIS

VELATURA 900 SETA je dekorativní malba složená z pryskyřic ve vodní disperzi a speciálních metalyzovaných pigmentů, s kterou je možné dosáhnout různých dekorativních efektů.

VLASTNOSTI a TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Specifická hmotnost: 0,825 kg/lit +/- 5%
- Spotřeba: 8-10 m²/lit dle požadovaného efektu
- Ředění: nemusí se ředit anebo max. z 10% vodou, dle požadovaného finálního výsledku
- pH 6,5-7,5
- Viskozita: (Brookfield rot. Č. 4a 20 Rpm): 8000 cps při 21° C
- Paropropustnost: Sd 0,25 m (max. povolený limit 2 m, DIN 52 615)
- Limit emise organických sloučenin Třída členství: A/I; VOC: 30gr/lit (max).

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch musí být suchý, bez prachu a nečistot, s odstraněním příp. stop po oleji, tuku a dalších nečistot.

Je-li povrch křídující, aplikujte hloubkovou penetraci ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE, je-li hladký, můžete použít FONDO RUVIDO.

Pro dokončení přípravy povrchu, aplikujte 1 vrstvu FONDO PER VELATURA, speciální typ stěrky v pastě.

APLIKACE:

Po důkladné přípravě podkladu aplikujte VELATURA 900 SETA.

Dle požadovaného efektu existují různé aplikační metody:

EFEKT GRASSELLO 600: použijte nerez hladítko.

ANTICKÝ EFEKT: použijte štětec nebo váleček.

VELATURA 900 SETA se používá jako dekorativní malba v interiérech i exteriérech.

UPOZORNĚNÍ:

- Aplikujte materiál pouze na suché a vyzrálé povrchy;
- Vyhněte se aplikaci v nejstudenějších ročních obdobích;
- Aplikujte při teplotě mezi +5° až +35°C.

BALENÍ:

1 lit - 2,5 lit - 5 lit - 14 lit

SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem.

Je-li materiál skladován ve vhodném prostředí, v originálním balení, vydrží 1 rok.

KVALITA:

VELATURA 900 SETA prochází přesnými a průběžnými kontrolami v laboratořích Colorificio Veneziano. Použité suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

Údaje se vztahují na laboratorní testy: při aplikacích v praxi mohou být podstatně změněny v závislosti na podmínkách realizace.

Uživatel si musí ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá jakoukoli odpovědnost za jeho používání.

Firma Colorificio Veneziano s.r.l. si vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.

Vydání 03/2016



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039.041.482954 - 041.482814
Fax 0039.041.5744448 - 041.5744455
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

TECHNICKÝ LIST VELATURA GLASS

POPIS

VELATURA GLASS je dekorativní malba složená z pryskyřic ve vodní disperzi a speciálních metalyzovaných pigmentů, s kterou je možné dosáhnout různých dekorativních efektů.

Odlišuje se od ostatních dekorativních maleb, protože obsahuje skleněné mikrokuličky, které tvoří zvláštní efekt světla a barev.

VLASTNOSTI a TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Specifická hmotnost: 1,12 kg/lit +/- 5%
- Spotřeba: 5-7 m²/lit dle požadovaného efektu
- Ředění: nemusí se ředit anebo max. z 10% vodou, dle požadovaného finálního výsledku
- pH 6,5-7,5
- Viskozita: (Brookfield rot. Č. 4a 20 Rpm): 8000 cps při 21° C
- Paropropustnost: Sd 0,25 m (max. povolený limit 2 m, DIN 52 615)
- Limit emise organických sloučenin Třída členství: A/I; VOC: 30gr/lit (max).

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch musí být suchý, bez prachu a nečistot, s odstraněním příp. stop po oleji, tuku a dalších nečistot.

Je-li povrch křídující, aplikujte hloubkovou penetraci ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE, je-li hladký, použijte FONDO RUVIDO.

Pro dokončení přípravy povrchu, aplikujte 1 vrstvu FONDO PER VELATURA, speciální typ stěrky v pastě.

APLIKACE:

Po důkladné přípravě podkladu aplikujte VELATURA GLASS.

Dle požadovaného efektu existují různé aplikační metody:

EFEKT GRASSELLO 600: použijte nerez hladítko.

ANTICKÝ EFEKT: použijte štětec nebo váleček.

VELATURA GLASS se používá jako dekorativní malba v interiérech i exteriérech.

UPOZORNĚNÍ:

- Aplikujte materiál pouze na suché a vyzrálé povrchy;
- Vyhněte se aplikaci v nejstudenějších ročních obdobích;
- Aplikujte při teplotě mezi +5° až +35°C.

BALENÍ:

1 lit - 2,5 lit – 5 lit – 14 lit

SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem.

Je-li materiál skladován ve vhodném prostředí, v originálním balení, vydrží 1 rok.

KVALITA:

VELATURA GLASS prochází přesnými a průběžnými kontrolami v laboratořích Colorificio Veneziano. Použité suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

Údaje se vztahují na laboratorní testy: při aplikacích v praxi mohou být podstatně změněny v závislosti na podmínkách realizace. Uživatel si musí ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá jakoukoli odpovědnost za jeho používání. Firma Colorificio Veneziano s.r.l. si vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
Vydání 07/2008



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039.041.482954 - 041.482814
Fax 0039.041.5744448 - 041.5744455
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

TECHNICKÝ LIST VELATURA MURANO

POPIS

VELATURA MURANO je dekorativní malba složená z pryskyřic ve vodní disperzi a speciálních metalyzovaných pigmentů, s kterou je možné dosáhnout různých dekorativních efektů.

Odlišuje se od ostatních dekorativních maleb, protože obsahuje jemný křemičitý písek, které tvoří zvláštní efekt světla a barev.

VLASTNOSTI a TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Specifická hmotnost: 1,3 kg/lit +/- 5%
- Spotřeba: 5-7 m²/lit dle požadovaného efektu
- Ředění: nemusí se ředit anebo max. z 10% vodou, dle požadovaného finálního výsledku
- pH 6,5-7,5
- Viskozita: (Brookfield rot. Č. 4a 20 Rpm): 8000 cps při 21° C
- Paropropustnost: Sd 0,25 m (max. povolený limit 2 m, DIN 52 615)
- Limit emise organických sloučenin Třída členství: A/I; VOC: 30gr/lit (max).

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch musí být suchý, bez prachu a nečistot, s odstraněním příp. stop po oleji, tuku a dalších nečistot.

Je-li povrch křídující, aplikujte hloubkovou penetraci ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE, je-li hladký, použijte FONDO RUVIDO.

Pro dokončení přípravy povrchu, aplikujte 1 vrstvu FONDO PER VELATURA, speciální typ stěrky v pastě.

APLIKACE:

Po důkladné přípravě podkladu aplikujte VELATURA MURANO.

Dle požadovaného efektu existují různé aplikační metody:

EFEKT GRASSELLO 600: použijte nerez hladítko.

ANTICKÝ EFEKT: použijte štětec nebo váleček.

VELATURA MURANO se používá jako dekorativní malba v interiérech i exteriérech.

UPOZORNĚNÍ:

- Aplikujte materiál pouze na suché a vyzrálé povrchy;
- Vyhněte se aplikaci v nejstudenějších ročních obdobích;
- Aplikujte při teplotě mezi +5° až +35°C.

BALENÍ:

1 lit - 2,5 lit - 5 lit - 14 lit

SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem.

Je-li materiál skladován ve vhodném prostředí, v originálním balení, vydrží 1 rok.

KVALITA:

VELATURA MURANO prochází přesnými a průběžnými kontrolami v laboratořích Colorificio Veneziano. Použité suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

Údaje se vztahují na laboratorní testy: při aplikacích v praxi mohou být podstatně změněny v závislosti na podmínkách realizace. Uživatel si musí ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá jakoukoli odpovědnost za jeho používání. Firma Colorificio Veneziano s.r.l. si vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
Vydání 07/2015



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039.041.482954 - 041.482814
Fax 0039.041.5744448 - 041.5744455
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

TECHNICKÝ LIST VELATURA VENEZIA

POPIS

VELATURA VENEZIA je dekorativní malba pro dosažení stínovaného, zahaleného a antického efektu. Je velmi odolná vůči atmosférickým vlivům vodě, zachovává dobrou prodyšnost stěny a je pružná. Má skelný a sametový efekt a může být aplikována jak nové, staré nebo již vymalované stěny.

SLOŽENÍ

VELATURA VENEZIA je složená z pryskyřic ve vodní emulzi a speciálních metalických pigmentů pro realizaci mnoha dekorativních úprav.

VLASTNOSTI a TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Specifická hmotnost: 1,060 kg/lit +/- 5%
- Spotřeba: 6-8 m²/lit dle požadovaného efektu
- Ředění: nemusí se ředit nebo max. z 10% vodou, dle požadovaného finálního výsledku
- pH 6,5-7,5
- Viskozita: (Brookfield rot. Č. 4a 20 Rpm): 8000 cps při 21° C
- Paropropustnost: Sd 0,25 m (max. povolený limit 2 m, DIN 52 615)
- Limit emise organických sloučenin Třída členství: A/I; VOC: 30gr/lit (max).
- Balení: 14, 5, 2,5 a 1 litr

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch musí být suchý, bez prachu a nečistot, s odstraněním příp. stop po oleji, tuku a dalších nečistot.

Je-li povrch křídující, aplikujte hloubkovou penetraci ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE, je-li hladký, použijte FONDO RUVIDO.

Pro dokončení přípravy povrchu, aplikujte 1 vrstvu FONDO PER VELATURA, speciální typ stěrky v pastě.

APLIKACE:

Po důkladné přípravě podkladu aplikujte VELATURA VENEZIA.

Dle požadovaného efektu existují různé aplikační metody:

EFEKT GRASSELLO 600: použijte nerez hladítko.

ANTICKÝ EFEKT: použijte štětec nebo váleček.

VELATURA VENEZIA se používá jako dekorativní malba v interiérech i exteriérech.

UPOZORNĚNÍ:

- Aplikujte materiál pouze na suché a vyzrálé povrchy;
 - Vyhněte se aplikaci v nejstudenějších ročních obdobích;
 - Aplikujte při teplotě mezi +5° až +35°C.
-

SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem.

Je-li materiál skladován ve vhodném prostředí, v originálním balení, vydrží 1 rok.

KVALITA:

VELATURA VENEZIA prochází přesnými a průběžnými kontrolami v laboratořích Colorificio Veneziano. Použité suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

Údaje se vztahují na laboratorní testy: při aplikacích v praxi mohou být podstatně změněny v závislosti na podmínkách realizace.

Uživatel si musí ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá jakoukoli odpovědnost za jeho používání.

Firma Colorificio Veneziano s.r.l. si vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.

Vydání 07/2015