



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039. **041.482954 - 041.482814**
Fax 0039. **041.5744448 - 041.5744455**
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

WHITE FAST

Vnitřní prodyšná polo-omyvatelná barva na stěny s výbornou krycí schopností.

POPIS A POUŽITÍ:

WHITE FAST je malířská barva složená ze speciálních emulzí, velmi krycích složek a protiplísňových přísad.

WHITE FAST se používá pro interiéry a má vynikající kryvost s cílem zabránit tvorbě plísní na stěnách. Nabízí velkou prodyšnost (paropropustnost) a je vysoce efektivní v průběhu času pokud není překryta jinou malířskou barvou.

VLASTNOSTI:

- Specifická hmotnost: 1,518 kg / l
- Spotřeba: 130-170 g /m² 1 nátěr
- Vydatnost: 5-6 m²/l 2 nátěry
- Matný povrch pro interiér. Vhodná pro všechny typy omítek, malty nebo již ošetřené stěny. Dodává zdi homogenost a příjemný estetický vzhled.

POUŽITÍ:

WHITE FAST se používá jako ochrana a dekorace vnitřních omítek a již dříve vymalovaných zdí.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch musí být suchý, zbavený prachu a nečistot, očištěn od případných stop oleje, mastnoty a ostatních usedlin. Po aplikaci civilní omítky vyčkejte s nátěrovým cyklem min. 28 dní. V případě křídování či velmi savých povrchů doporučujeme aplikaci izolačního podkladového nátěru ISOEDIL A ředěného vodou 1:5 anebo hloubkové penetrace ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE. Tento postup je doporučován u všech povrchů vykazujících velmi odlišnou savost.

APLIKACE:

Ředění hmotnosti s vodou:

1. vrstva až 40 %
2. vrstva 20%

Aplikujte 2 nátěry v minimálním časovém odstupu 4 hodin.

Barvu nanášejte štětcem, válečkem z vlny či airless stříkáním.

UPOZORNĚNÍ:

- Nanášejte materiál pouze na vyzrálé a suché omítky.
- Vyhněte se aplikaci v nejstudenějších obdobích roku.
- Aplikujte při teplotách mezi 5°C a 35°C.

SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem. Skladujte při teplotách mezi 5°C a 30°C. Je-li materiál skladován ve vhodných prostorech, vydrží po dobu 1 roku.

Mezní hodnota EU (DIR 2004/42/CE) pro tento produkt (kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 29g/l COV.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky ani těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromata či chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Je nehořlavý a není zapotřebí žádných speciálních opatření při skladování, manipulaci a transportu. Při dodržení základních hygienických a bezpečnostních předpisů a adekvátním postupu zpracování nemá negativní vliv na zdraví.

Údaje se vztahují na laboratorní testy. V praxi mohou být podstatně změněny v závislosti na podmínkách realizace. Uživatel si musí ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost za používání. Společnost Colorificio Veneziano s.r.l. si vyhrazuje právo na technické změny bez předchozího upozornění. Vydání 04/2008